

MELANGE-MAITRE ECONOMIQUE
STABILISANT D'UV



PLASADD® PE8763



Le PLASADD® PE8763 est un mélange-maître stabilisant UV conçu pour améliorer la résistance aux UV des films à base de polyoléfinés. Il contient un stabilisant UV de type HALS.

Ce produit peut être utilisé dans les plastiques en contact avec les aliments. Pour plus de détails concernant le statut contact alimentaire de ce grade dans différents pays européens, veuillez vous référer au Certificat d'alimentarité que vous pouvez obtenir auprès de votre représentant Cabot habituel.abituel.

METHODE D'ADDITION

Le PLASADD® PE8763 est conçu pour une dilution facile et pour un mélangeage homogène. Il peut donc être additionné directement via des doseurs automatiques ou en pré-mélange.

TAUX D'ADDITION

Le taux d'addition dépend largement du type d'application, de la composition, de la structure et de l'épaisseur du produit fini, de sa durée de vie attendue, de la situation géographique, etc. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Cabot local.



Cabot Corporation

www.cabot-corp.com/plastics

PROPRIETES PHYSIQUES

PROPRIETE	VALEUR	METHODE DE TEST (*)
Base	PEbd	-
Additifs	10% HALS plus extender	-
Couleur	les granulés ont un aspect légèrement crème	-
Compatibilité	PEbd, PEbdI, PEhd, PP, copolymères d'éthylène	-
Densité @ 23°C	1290 kg/m ³	CTM E023
Indice de fluidité (2,16 kg/190°C)	7 g/10 min	CTM E005 (ISO 1133)

(*) Tests effectués selon les Méthodes de Test Cabot (CTM), basées sur les Normes Internationales

Les résultats indiqués pour les essais ne devraient pas servir à des fins de spécifications, car il s'agit uniquement de valeurs de test caractéristiques fournies à titre d'information.

EMBALLAGE

Le PLASADD® PE8763 est livré sous forme de granulés emballés en sacs de 25 kg. Il doit être stocké dans un endroit sec et tempéré.

Stockage: jusqu'à 6 mois, pour autant que les conditions ci-dessus soient respectées.

28-06-2007

Cette information est donnée purement à titre indicatif. Aucune garantie n'est concédée ou impliquée en ce qui concerne cette information ou tout autre produit auquel elle fait référence. Cette information peut contenir des imprécisions, des erreurs ou des omissions et CABOT DECLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE COMPRIS LA QUALITE MARCHANDE OU L'APTITUDE A UN EMPLOI PARTICULIER, EN RAPPORT A (i) CE TYPE D'INFORMATION, (ii) UN PRODUIT EN PARTICULIER OU (iii) LE NON-RESPECT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. En aucun cas, Cabot ne pourra être tenu responsable et n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, lié à l'utilisation ou à la confiance en cette information, ou de tout produit auquel elle fait référence.

<p>SIEGE PRINCIPAL Cabot SCCC Interleuvenlaan 15 I B - 3001 Leuven - Belgium Tel : +32 16 39 24 00 Fax : +32 16 39 24 44</p> <p>BUREAUX DE VENTE Cabot Plastics Hong Kong Ltd 18 Dai Kwai Street Tai Po Industrial Estate / NT Hong Kong SAR - PRC Tel: +852 2666 2666 Fax: +852 2666 0807</p>	<p>Cabot Plastics Belgium S.A. Rue Prevochamps 78 B - 4860 Pepinster - Belgium Tel: +32 87 39 27 11 Fax: +32 87 46 98 69</p> <p>Cabot Latin America Division Rua do Paraíso, 148 – 5th floor Paraiso CEP 04103-000 São Paulo SP - Brazil Tel: +55 11 21 44 64 00 Fax: +55 11 32 53 00 51 Tel.: (0800) 195 959 (Customer Service)</p>	<p>Cabot Plastics Deutschland Tel: (0800) 182 40 86 Fax: (0800) 182 40 87 c/o Cabot Plastics Belgium S.A. (see address on the left)</p> <p>Cabot Italiana S.p.A Zona Industriale, 4 I - 38055 Grigno (TN) - Italia Tel: +39 0461 775 211 Fax: +39 0461 765 146</p>	<p>中国 卡博特(中国)投资有限公司 中国上海吴泾双柏路558号 邮编: 201108 电话: +86 21 6434-7766 传真: +86 21 6434-5532</p>
--	--	--	--

PLASBLAK®, PLASWITE®, PLASGREY®, PLASADD®, CABELECC® et CABOT® sont des marques déposées de Cabot Corporation
© Cabot Corporation, MA, U.S.A. All rights reserved. 2010