MELANGE-MAITRE GLISSANT ET
ANTI-BLOQUANT

PLASADD® PE9174

PLASADD® PE9174 est un mélange-maître polyethylène contenant un mélange d'agents glissants à migration rapide et d'une silice naturelle moyennement abrasive. Il est destiné à l'extrusion de films nécessitant des propriétés de glissant et d'antibloc.

Des agents glissants à migration rapide (oleamides) peuvent parfois causer des problèmes de bobinage, de soudure ou d'impression. Dans ces cas l'utilisation d'un melange-maître PLASADD® à base d'érucamide est recommendé (p.ex.PLASADD® PE9172). Ce produit peut être utilisé dans les plastiques en contact avec les aliments. Pour plus de détails concernant le statut contact alimentaire de ce grade dans différents pays européens, veuillez vous référer au Certificat d'alimentarité que vous pouvez obtenir auprès de votre représentant Cabot habituel.

METHODE 'ADDITION
PLASADD® PE9174 est conçu pour une dilution facile et pour un mélangeage homogène. Il peut donc être additionné directement via des doseurs automatiques ou en pré-mélange.

TAUX D'ADDITION
Le taux d'addition recommandé dépend de l'épaisseur du produit, des conditions d'extrusion ainsi que de l'utilisation finale. Il doit être testé pour chaque nouvelle application. Les taux d'addition usuels se situent aux alentours de 1% à 3%.

Cabot Corporation
www.cabot-corp.com/plastics

PLASADD® PE9174

MELANGE-MAITRE GLISSANT ET ANTI-BLOQUANT

CABOT
creating what matters

PROPRIETES PHYSIQUES

PROPRIETES	VALEURS	METHODE DE TEST (*)
Base	LDPE	
Additifs	5 % oleamide 10 % silice naturelle	
Couleur	les granulés ont une coloration légèrement blanchâtre	
Compatibilité	LDPE, LLDPE, HDPE, PP, EVA et autres copolymères d'éthylène	
Densité @ 23°C	975 kg/m3	CTM E023
MFI 2.16kg/190°C	11 g/10 min	CTM E005 (ISO 1133)

(*) Tests effectués selon les Méthodes de Test Cabot (CTM), basées sur les Normes Internationales

Les résultats indiqués pour les essais ne devraient pas servir à des fins de spécifications , car il s'agit uniquement de valeurs de test caractéristiques fournies à titre d'information.

EMBALLAGE

PLASADD® PE9174 est livré sous forme de granulés emballés en sacs de 25 kg. Il doit être stocké dans un endroit sec et tempéré.
Stockage: jusqu'à 3 mois, pour autant que les conditions ci-dessus soient respectées.

28-06-2007

Cette information est donnée purement à titre indicatif. Aucune garantie n'est concédée ou impliquée en ce qui concerne cette information ou tout autre produit auquel elle fait référence. Cette information peut contenir des imprécisions, des erreurs ou des omissions et CABOT DECLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE COMPRIS LA QUALITE MARCHANDE OU L'APTITUDE A UN EMPLOI PARTICULIER, EN RAPPORT A (i) CE TYPE D'INFORMATION, (ii) UN PRODUIT EN PARTICULIER OU (iii) LE NON-RESPECT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. En aucun cas, Cabot ne pourra être tenu responsable et n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, lié à l'utilisation ou à la confiance en cette information, ou de tout produit auquel elle fait référence.

SIEGE PRINCIPAL
Cabot SCCC
Interleuvenlaan 15 I
B - 3001 Leuven - Belgium
Tel : +32 16 39 24 00
Fax : +32 16 39 24 44

BUREAUX DE VENTE
Cabot Plastics Hong Kong Ltd
18 Dai Kwai Street
Tai Po Industrial Estate / NT
Hong Kong SAR - PRC
Tel: +852 2666 2666
Fax: +852 2666 0807

Cabot Plastics Belgium S.A.
Rue Prevochamps 78
B - 4860 Pepinster - Belgium
Tel: +32 87 39 27 11
Fax: +32 87 46 98 69

Cabot Latin America Division
Rua do Paraíso, 148 – 5th floor
Paraíso CEP 04103-000 São Paulo SP - Brazil
Tel: +55 11 21 44 64 00
Fax: +55 11 32 53 00 51
Tel.: (0800) 195 959 (Customer Service)

Cabot Plastics Deutschland
Tel: (0800) 182 40 86
Fax: (0800) 182 40 87
c/o Cabot Plastics Belgium S.A.
(see address on the left)

Cabot Italiana S.p.A
Zona Industriale, 4
I - 38055 Grigno (TN) - Italia
Tel: +39 0461 775 211
Fax: +39 0461 765 146

中国
卡博特(中国)投资有限公司
中国上海吴泾双柏路558号
邮编:201108
电话:+86 21 6434-7766
传真:+86 21 6434-5532

PLASBLAK®, PLASWITE®, PLASGREY®, PLASADD®, CABELEC® et CABOT® sont des marques déposées de Cabot Corporation
© Cabot Corporation, MA, U.S.A. All rights reserved. 2010