



CABOT

creating what matters

MASTERBATCH SCIVOLANTE E ANTIBLOCK

PLASADD® PE9174

PLASADD® PE9174 è un masterbatch su base polietilene contenente additivo scivolante ad alta velocità di migrazione unito a silice naturale fine leggermente abrasiva. E' stato formulato per l'utilizzo in film soffiati in polietilene, ove l'applicazione finale richiede proprietà sia antiblock che scivolanti.

Gli additivi ad alta velocità di migrazione (oleamidi) possono talvolta creare problemi di avvolgimento, saldatura e stampa. In tal caso si consiglia l'utilizzo di un masterbatch PLASADD® contenente erucamide (ad es. PLASADD® PE9172).

Questo prodotto può essere utilizzato in materie plastiche destinate al contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni riguardanti l'alimentarietà di questo grado nei differenti Paesi europei, fare riferimento alla Dichiarazione di Alimentarietà che può essere richiesta al vostro abituale rappresentante Cabot.

METODO DI ADDIZIONE

PLASADD® PE9174 è stato formulato per consentire una facile diluizione e una miscelazione omogenea. Può quindi essere impiegato via aggiunta diretta con dosatori automatici o via premiscelazione.

DOSAGGIO

Il livello di addizione del masterbatch dipende dallo spessore del prodotto, dalle condizioni di estrusione e dall'applicazione finale e dovrebbe essere verificato per ciascuna nuova applicazione. Il dosaggio tipico varia da 1% a 3% in peso di masterbatch.



Cabot Corporation

www.cabot-corp.com/plastics

PROPRIETA' FISICHE

PROPRIETA'	VALORE	METODO ANALITICO (*)
Base	LDPE	
Additivi	5% oleamide 10% silice naturale	
Colore	leggero colore bianco	
Compatibilità	LDPE, LLDPE, HDPE, PP, EVA e copolimeri di etilene	
Densità @ 23°C	975 kg/m ³	CTM E023
Indice di fluidità 2.16 kg/190°C	11 g/10 min	CTM E005 (ISO 1133)

(*) I test sono effettuati seguendo metodi analitici Cabot (CTM), basati su Standard Internazionali

I risultati delle prove sopra riportati rappresentano valori tipici forniti esclusivamente a titolo indicativo e non vanno intesi come specifiche del prodotto.

IMBALLAGGIO

PLASADD® PE9174 è fornito in granuli regolari imballati in sacchi da 25 kg. Il prodotto va conservato in ambiente fresco ed asciutto.

Tempo di stoccaggio raccomandato: fino a 3 mesi a patto che il materiale venga conservato come previsto.

28-06-2007

La presente informazione viene fornita unicamente a titolo di cortesia e a scopo informativo. Essa non fornisce né implica alcuna garanzia né per sé stessa né per alcun prodotto al quale possa riferirsi. La presente informazioni potrebbe contenere imprecisioni, errori od omissioni e la CABOT DECLINA TUTTE LE GARANZIE SIA ESPRESSE CHE IMPLICITE, COMPRESA LA VENDIBILITA' O L'IDONEITA' A SCOPI PARTICOLARI IN RELAZIONE A (i) TALE INFORMAZIONE, (ii) QUALSIASI PRODOTTO O (iii) VIOLAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE. In nessun caso la Cabot è responsabile, e con la presente la stessa Cabot respinge e declina qualsiasi responsabilità relativamente a danni di qualsiasi tipo connessi all'impiego o all'aver fatto affidamento sulla presente informazione o su qualsiasi dei prodotti ai quali la stessa si riferisce.

SEDE PRINCIPALE
Cabot SCCC
Interleuvenlaan 15 I
B - 3001 Leuven - Belgium
Tel : +32 16 39 24 00
Fax : +32 16 39 24 44

Cabot Plastics Belgium S.A.
Rue Prevochamps 78
B - 4860 Pepinster - Belgium
Tel: +32 87 39 27 11
Fax: +32 87 46 98 69

Cabot Plastics Deutschland
Tel: (0800) 182 40 86
Fax: (0800) 182 40 87
c/o Cabot Plastics Belgium S.A.
(see address on the left)

中国
卡博特(中国)投资有限公司
中国上海吴淞双柏路558号
邮编: 201108
电话: +86 21 6434-7766
传真: +86 21 6434-5532

UFFICI VENDITE
Cabot Plastics Hong Kong Ltd
18 Dai Kwai Street
Tai Po Industrial Estate / NT
Hong Kong SAR - PRC
Tel: +852 2666 2666
Fax: +852 2666 0807

Cabot Latin America Division
Rua do Paraíso, 148 - 5th floor
Paraíso CEP 04103-000 São Paulo SP -
Brazil
Tel: +55 11 21 44 64 00
Fax: +55 11 32 53 00 51
Tel.: (0800) 195 959 (Customer Service)

Cabot Italiana S.p.A
Zona Industriale, 4
I - 38055 Grigno (TN) - Italia
Tel: +39 0461 775 211
Fax: +39 0461 765 146