

**MELANGE-MAITRE POLYETHYLENE NOIR POUR  
FILM AGRICOLE D'ENRUBANNAGE**



## **PLASBLAK® LL4897**



Le PLASBLAK® LL4897 est conçu pour la production de film étirable agricole destiné à l'enrubannage de balles d'ensilage. Le noir de carbone et l'antioxydant ont été spécialement sélectionnés pour fournir une protection adéquate contre les rayons UV et la dégradation thermique telle que requise par l'application. Une quantité supplémentaire d'additifs anti-UV et antioxydant est toutefois recommandée lorsque le film est exposé dans le Sud de L'Europe ou dans d'autres régions à forte concentration en rayons UV.

Ce produit peut être utilisé dans les plastiques en contact avec les aliments. Pour plus de détails concernant le statut contact alimentaire de ce grade dans différents pays européens, veuillez vous référer au Certificat d'alimentarité que vous pouvez obtenir auprès de votre représentant Cabot habituel.

### **METHODE D'ADDITION**

Le PLASBLAK® LL4897 est conçu pour une dilution facile et pour un mélangeage homogène. Il peut donc être additionné directement via des doseurs automatiques ou en pré-mélange.

### **TAUX D'ADDITION**

Le taux de mélange-maître ajouté dépend des performances exigées par l'application finale. Le taux d'addition typique pour une performance optimale est de 6.25 % de mélange-maître.



**Cabot Corporation**

[www.cabot-corp.com/plastics](http://www.cabot-corp.com/plastics)

[www.cabot-corp.com/plastics](http://www.cabot-corp.com/plastics)

**PLASBLAK® LL4897**

**MELANGE-MAITRE POLYETHYLENE  
NOIR POUR FILM AGRICOLE  
D'ENRUBANNAGE**



**PROPRIETES PHYSIQUES**

PROPRIETE	VALEUR	METHODE DE TEST (*)
Base	Polyéthylène	-
Pigment	40 % noir de carbone	-
Additif	antioxydant	-
Compatibilité	PEbd, PEbdl, PEhd, PP	-
Densité @ 23°C	1150 kg/m <sup>3</sup>	CTM E023
Indice de fluidité (10 kg/190°C)	12 g/10 min	CTM E005 (ISO 1133)

(\*) Tests effectués selon les Méthodes de Test Cabot (CTM), basées sur les Normes Internationales

Les résultats indiqués ne doivent pas servir comme spécifications : il s'agit uniquement de valeurs caractéristiques fournies à titre d'information.

**EMBALLAGE**

Le PLASBLAK® LL4897 est livré sous forme de granulés emballés en sacs de 25 kg. Il doit être stocké dans un endroit sec et tempéré.

Stockage: jusqu'à 1 an, pour autant que les conditions ci-dessus soient respectées.

12-05-2010

Cette information est donnée purement à titre indicatif. Aucune garantie n'est concédée ou impliquée en ce qui concerne cette information ou tout autre produit auquel elle fait référence. Cette information peut contenir des imprécisions, des erreurs ou des omissions et CABOT DECLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE COMPRIS LA QUALITE MARCHANDE OU L'APTITUDE A UN EMPLOI PARTICULIER, EN RAPPORT A (i) CE TYPE D'INFORMATION, (ii) UN PRODUIT EN PARTICULIER OU (iii) LE NON-RESPECT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. En aucun cas, Cabot ne pourra être tenu responsable et n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, lié à l'utilisation ou à la confiance en cette information, ou de tout produit auquel elle fait référence.

SIEGE PRINCIPAL  
Cabot SCCC  
Interleuvenlaan 15 I  
B - 3001 Leuven - Belgium  
Tel : +32 16 39 24 00  
Fax : +32 16 39 24 44  
BUREAUX DE VENTE  
Cabot Plastics Hong Kong Ltd  
18 Dai Kwai Street  
Tai Po Industrial Estate / NT  
Hong Kong SAR - PRC  
Tel: +852 2666 2666  
Fax: +852 2666 0807

Cabot Plastics Belgium S.A.  
Rue Prevochamps 78  
B - 4860 Pepinster - Belgium  
Tel: +32 87 39 27 11  
Fax: +32 87 46 98 69  
Cabot Latin America Division  
Rua do Paraíso, 148 – 5th floor  
Paraíso CEP 04103-000 São Paulo SP -  
Brazil  
Tel: +55 11 21 44 64 00  
Fax: +55 11 32 53 00 51  
Tel.: (0800) 195 959 (Customer Service)

Cabot Plastics Deutschland  
Tel: (0800) 182 40 86  
Fax: (0800) 182 40 87  
c/o Cabot Plastics Belgium S.A.  
(see address on the left)

中国  
卡博特(中国)投资有限公司  
中国上海吴淞双柏路558号  
邮编: 201108  
电话: +86 21 6434-7766  
传真: +86 21 6434-5532

Cabot Italiana S.p.A  
Zona Industriale, 4  
I - 38055 Grigno (TN) - Italia  
Tel: +39 0461 775 211  
Fax: +39 0461 765 146

PLASBLAK®, PLASWITE®, PLASGREY®, PLASADD®, CABELECC® et CABOT® sont des marques déposées de Cabot Corporation  
© Cabot Corporation, MA, U.S.A. All rights reserved. 2010