

**MASTERBATCH NERO SU BASE POLIETILENE
PER FILM DA INSILAGGIO**



PLASBLAK® LL4897



Il PLASBLAK® LL4897 è stato sviluppato per essere utilizzato nella produzione di film nero estensibile per insilaggio. Il carbon black è stato abbinato ad un pacchetto di antiossidanti al fine di conferire la resistenza all'invecchiamento desiderata durante il periodo di utilizzo del film. Per l'Europa del Sud ed altre aree con elevata esposizione ai raggi UV, si raccomanda l'utilizzo di un'ulteriore stabilizzazione contro le radiazioni UV.

METODO DI ADDIZIONE

PLASBLAK® LL4897 è stato formulato per consentire una facile diluizione e una miscelazione omogenea. Può quindi essere impiegato via aggiunta diretta con dosatori automatici o via premiscelazione.

DOSAGGIO

Il quantitativo di masterbatch da aggiungere dipende dalle prestazioni richieste dalla applicazione finale. Il livello tipico di addizione consigliato al fine di ottenere un'adeguata protezione del film corrisponde a 6.25% in peso di masterbatch.



Cabot Corporation

www.cabot-corp.com/plastics

PLASBLAK® LL4897

**MASTERBATCH NERO SU BASE
POLIETILENE PER FILM DA INSILAGGIO**



PROPRIETA' FISICHE

PROPRIETA'	VALORE	METODO ANALITICO (*)
Base	polietilene	
Pigmento	40% carbon black	
Additivo	antiossidante	
Compatibilità	LDPE, LLDPE, HDPE, PP	
Densità @ 23°C	1150 kg/m ³	CTM E023
Indice di fluidità 10 kg / 190°C	12 g/10 min	CTM E005 (ISO 1133)

(*) I test sono effettuati seguendo metodi analitici Cabot (CTM), basati su Standard Internazionali
I risultati delle prove sopra riportati rappresentano valori tipici forniti esclusivamente a titolo indicativo e non vanno intesi come specifiche del prodotto.

IMBALLAGGIO

PLASBLAK® LL4897 è fornito in granuli regolari imballati in sacchi da 25 kg. Il prodotto va conservato in ambiente asciutto.

Tempo di stoccaggio raccomandato: fino a 1 anno a patto che il materiale venga conservato come previsto.
12-05-2010

La presente informazione viene fornita unicamente a titolo di cortesia e a scopo informativo. Essa non fornisce né implica alcuna garanzia né per sé stessa né per alcun prodotto al quale possa riferirsi. La presente informazione potrebbe contenere imprecisioni, errori od omissioni e la CABOT DECLINA TUTTE LE GARANZIE SIA ESPRESSE CHE IMPLICITE, COMPRESA LA VENDIBILITA' O L'IDONEITA' A SCOPI PARTICOLARI IN RELAZIONE A (i) TALE INFORMAZIONE, (ii) QUALSIASI PRODOTTO O (iii) VIOLAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE. In nessun caso la Cabot è responsabile, e con la presente la stessa Cabot respinge e declina qualsiasi responsabilità relativamente a danni di qualsiasi tipo connessi all'impiego o all'aver fatto affidamento sulla presente informazione o su qualsiasi dei prodotti ai quali la stessa si riferisce.

SEDE PRINCIPALE
Cabot SCCC
Interleuvenlaan 15 I
B - 3001 Leuven - Belgium
Tel: +32 16 39 24 00
Fax: +32 16 39 24 44
UFFICI VENDITE
Cabot Plastics Hong Kong Ltd
18 Dai Kwai Street
Tai Po Industrial Estate / NT
Hong Kong SAR - PRC
Tel: +852 2666 2666
Fax: +852 2666 0807

Cabot Plastics Belgium S.A.
Rue Prevochamps 78
B - 4860 Pepinster - Belgium
Tel: +32 87 39 27 11
Fax: +32 87 46 98 69
Cabot Latin America Division
Rua do Paraíso, 148 - 5th floor
Paraíso CEP 04103-000 São Paulo SP -
Brazil
Tel: +55 11 21 44 64 00
Fax: +55 11 32 53 00 51
Tel.: (0800) 195 959 (Customer Service)

Cabot Plastics Deutschland
Tel: (0800) 182 40 86
Fax: (0800) 182 40 87
c/o Cabot Plastics Belgium S.A.
(see address on the left)

Cabot Italiana S.p.A
Zona Industriale, 4
I - 38055 Grigno (TN) - Italia
Tel: +39 0461 775 211
Fax: +39 0461 765 146

中国
卡博特(中国)投资有限公司
中国上海吴淞双柏路558号
邮编: 201108
电话: +86 21 6434-7766
传真: +86 21 6434-5532

PLASBLAK®, PLASWITE®, PLASGREY®, PLASADD®, CABELECC® e CABOT® sono tutti marchi commerciali della Cabot Corporation
© Cabot Corporation, MA, U.S.A. All rights reserved. 2010