

MELANGE-MAITRE POLYETHYLENE NOIR
POUR FILM, EXTRUSION ET COMPOUNDAGE



PLASBLAK® PE2648



Le PLASBLAK® PE2648 est un mélange-maître noir offrant les avantages suivant :

- haut niveau d'opacité (voir graphique)
- fort pouvoir colorant
- excellent niveau de brillance

Le PLASBLAK® PE2648 confère une bonne coloration aux produit finis, tels que les films pour sacs poubelle, pour emballage, pour la construction et l'agriculture. Il est également recommandé pour la coloration de matières recyclées.

Ce produit peut être utilisé dans les plastiques en contact avec les aliments. Pour plus de détails concernant le statut contact alimentaire de ce grade dans différents pays européens, veuillez vous référer au Certificat d'alimentarité que vous pouvez obtenir auprès de votre représentant Cabot habituel.

METHODE D'ADDITION

Le PLASBLAK® PE2648 est conçu pour une dilution facile et pour un mélangeage homogène. Il peut donc être additionné directement via des doseurs automatiques ou en pré-mélange.

.Ce produit peut être utilisé dans les plastiques en contact avec les aliments. Pour plus de détails concernant le statut contact alimentaire de ce grade dans différents pays européens, veuillez vous référer au Certificat d'alimentarité que vous pouvez obtenir auprès de votre représentant Cabot habituel.

TAUX D'ADDITION

Le taux de mélange-maître ajouté dépend des performances exigées par l'application finale. Les taux d'addition typiques varient de 2% à 4% de mélange-maître.



Cabot Corporation


www.cabot-corp.com/plastics

PROPRIETES PHYSIQUES

PROPRIETE	VALEUR	METHODE DE TEST (*)
Base	polyéthylène	
Pigment	noir de carbone	
Compatibilité	PEbd, PEbdl, PEhd, PP et copolymères d'éthylène	
Densité @ 23°C	1630 kg/m³	CTM E023
Indice de fluidité (10 kg/190°C)	11 g/10 min	CTM E005 (ISO 1133)

(*) Tests effectués selon les Méthodes de Test Cabot (CTM), basées sur les Normes Internationales. Les résultats indiqués ne doivent pas servir comme spécifications: il s'agit uniquement de valeurs caractéristiques fournies à titre d'information.

COMPARAISON DES PROPRIETES OPACIFIANTES



Le PLASBLAK® PE2648 offre un niveau de performances supérieures à d'autres mélanges-maîtres de sa gamme.

EMBALLAGE

Le PLASBLAK® PE2648 est livré sous forme de granulés emballés en sacs de 25 kg. Il doit être stocké dans un endroit sec et tempéré.

Stockage: jusqu'à 1 an, pour autant que les conditions ci-dessus soient respectées.

04-12-2006

Cette information est donnée purement à titre indicatif. Aucune garantie n'est concédée ou impliquée en ce qui concerne cette information ou tout autre produit auquel elle fait référence. Cette information peut contenir des imprécisions, des erreurs ou des omissions et CABOT DECLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE COMPRIS LA QUALITE MARCHANDE OU L'APTITUDE A UN EMPLOI PARTICULIER, EN RAPPORT A (i) CE TYPE D'INFORMATION, (ii) UN PRODUIT EN PARTICULIER OU (iii) LE NON-RESPECT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. En aucun cas, Cabot ne pourra être tenu responsable et n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, lié à l'utilisation ou à la confiance en cette information, ou de tout produit auquel elle fait référence.

<p>SIEGE PRINCIPAL Cabot SCCC Interleuvenlaan 15 I B - 3001 Leuven - Belgium Tel : +32 16 39 24 00 Fax : +32 16 39 24 44</p> <p>BUREAUX DE VENTE Cabot Plastics Hong Kong Ltd 18 Dai Kwai Street Tai Po Industrial Estate / NT Hong Kong SAR - PRC Tel: +852 2666 2666 Fax: +852 2666 0807</p>	<p>Cabot Plastics Belgium S.A. Rue Prevochamps 78 B - 4860 Pepinster - Belgium Tel: +32 87 39 27 11 Fax: +32 87 46 98 69</p> <p>Cabot Latin America Division Rua do Paraíso, 148 – 5th floor Paraíso CEP 04103-000 São Paulo SP - Brazil Tel: +55 11 21 44 64 00 Fax: +55 11 32 53 00 51 Tel.: (0800) 195 959 (Customer Service)</p>	<p>Cabot Plastics Deutschland Tel: (0800) 182 40 86 Fax: (0800) 182 40 87 c/o Cabot Plastics Belgium S.A. (see address on the left)</p> <p>Cabot Italiana S.p.A Zona Industriale, 4 I - 38055 Grigno (TN) - Italia Tel: +39 0461 775 211 Fax: +39 0461 765 146</p>	<p>中国 卡博特(中国)投资有限公司 中国上海吴泾双柏路558号 邮编: 201108 电话: +86 21 6434-7766 传真: +86 21 6434-5532</p>
--	--	--	--